

ヘルメボーセイ

JIS K 5621 適合品

一般用さび止めペイント

環境対応型・鉛・クロムフリー防蝕塗料

ヘルメボーセイは環境に対する関心の高さを受け、鉛、クロム等の重金属を含まず、トルエン、キシレン等室内汚染化学物質（シックハウス）に対応したクリーンな防蝕塗料で、極めて優れた防錆効果を発揮します。



色相：グレー・赤茶
容量：500g ハケ付缶

ヘルメボーセイの特長

- JIS K 5621(一般用さび止めペイント)の2種に適合しています。
- 鉛・クロム等重金属を含まず、トルエン・キシレンをも含まないシックハウス対応の防蝕塗料です。
- 水道・ガス・一般配管等のネジ露出部からの錆の発生を防ぎ、管の寿命を大幅に向上させます。

ヘルメボーセイの用途

- 水道管及びガス管等の「きず」や「ネジ露出部」。



NIHON HERMETICS CO.,LTD.

ヘルメボーセイの性状

項 目	性 状 (値)
色 相	グレー・赤茶
比 重	1.2
粘度 (25℃)	1,500 ± 150 mPa・s (cP)
加熱残分 (%)	60 以上
作 業 性	刷毛塗り、良好
稀 釈 剤	専 用 品
標準塗布量 ※1	260g/m ² /回
標準塗膜厚 ※2	120μm/回
指触乾燥時間 ※3	20 分 (20℃)
完全乾燥時間 ※4	50 分 (20℃)
貯 蔵 期 限	1 年
使用温度範囲 ※5	-10℃~+85℃

- ※1 この数値は、比較的平らな面へ塗装した場合ですので、塗装箇所、塗装方法、稀釈率、外的条件（通風、温度など）により増減します。
- ※2 この数値は、平滑な面（ミガキ鋼板）へ塗装した場合ですので、塗装面などの条件（粗さなど）により変わります。
- ※3・4 この数値は、塗布量、塗装面、通風、湿度などの程度により増減します。
- ※5 この数値は、塗装後24時間以上放置した場合の温度範囲です。

●使用方法

1. 塗装面のゴミ、水分、油分及び汚れ等は十分に拭き取って下さい。また錆を生じてる部分に塗装する場合はあらかじめペーパー等でならしてから使用して下さい。
2. 使用前によく攪拌してから使用して下さい。

●使用上の注意

1. 塗装部分の水分・油分・ホコリ等を除去して下さい。
2. 使用前によく攪拌して使用して下さい。
3. 使用中に粘度が高くなり稀める場合は、当社専用品を使用して下さい。また、この時稀め過ぎないように注意して下さい。
4. 使用後は密封し、冷暗所、換気の良い所で貯蔵して下さい。
5. 施工の条件等は当社の管理外ですので、製品の交換以上の責任は負いません。

注意：カタログ内のデータは、当社の試験によるものです。使用に際しましては、貴社にて、テストのうえお確かめ下さい。
尚カタログの記載内容は、お断りなく変更することがございます。



日本ヘルメテックス 株式会社

本 社 東京都品川区西五反田2-31-8 電話(03)3492-3677〈代表〉
大阪営業所 大阪市西区京町堀1-6-23 電話(06)6441-2531〈代表〉
名古屋営業所 名古屋市熱田区横田2-1-22 電話(052)681-9375〈代表〉